



Isolation de cellulose

Table de couverture

Valeur R	Épaisseur minimale (po.)	Couverture par sac (pi. Ca.)	Sacs par milles pi. ca.	Poids par pi. ca. (lbs.)
7	1,8	122,1	8,2	0,25
9	2,4	95,0	10,5	0,32
11	2,9	77,7	12,9	0,39
12	3,2	71,3	14,0	0,42
13	3,4	65,8	15,2	0,46
14	3,7	61,1	16,4	0,49
18	4,7	47,5	21,1	0,63
19	5,0	45,5	22,2	0,67
22	5,8	38,9	25,7	0,77
24	6,3	35,6	28,1	0,84
25	6,6	34,2	29,2	0,88
26	6,8	32,9	30,4	0,91
28	7,4	30,5	32,7	0,98
30	7,9	28,5	35,1	1,05
32	8,4	26,7	37,4	1,12
34	8,9	25,1	39,8	1,19
36	9,5	23,8	42,1	1,26
38	10,0	22,5	44,4	1,33
40	10,5	21,4	46,8	1,40
42	11,1	20,4	49,1	1,47
44	11,6	19,5	51,5	1,54
45	11,8	19,0	52,6	1,58
46	12,1	18,6	53,8	1,61
48	12,6	17,8	56,1	1,68
50	13,2	17,1	58,5	1,75
55	14,5	15,5	64,3	1,93
60	15,8	14,3	70,2	2,11